

Tips voor het gebruik van de 2K-lak

Uit te voeren werk	1 element	3 tot 4 elementen	Volledig verfwerk
Aanbevolen product	 <p>Verharder extra snel CF 52 107</p>	 <p>Verharder snel CF 52 106</p>	 <p>Verharder standaard CF 52 105</p>
Verhouding van het mengsel	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Droogtijd in spuitcabine bij 60 °C	10 tot 15 minuten (5 tot 10 minuten bij toevoeging van 3% versneller CF 52 110)	20 tot 25 minuten	30 minuten

Aanbevelingen

- Tijdens een eerste spuitbeurt wordt een regelmatige en niet te dikke laag opgespoten.
- Vervolgens voert u een tweede spuitbeurt uit om een mooi resultaat te krijgen.
- Tussen iedere spuitbeurt 3 tot 5 minuten laten drogen.
- Stel de druk van het spuitpistool in op 2 à 2,5 bar.
- Gebruik een mondstuk van 1,2 à 1,3 mm.
- Mogelijkheid om te verdunnen met 5 tot 10% verdunner CF 54 100.